

神戸ペイント株式会社

〒675-1112
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1
 TEL: 079-495-0301 FAX: 079-495-2386

DATA SHEET	H-12
ノンスリップ クイーン GR	
NONSLIP QUEEN GR	

2013.9
 No.20170131

タ イ プ 厚膜形エポキシ系滑り止め塗料/粗目	
特 長	①滑り止め効果が優秀 ②耐摩耗性・耐衝撃性・硬度等の機械的強度が大 ③厚膜塗装が可能 ④耐油性・耐薬品性が優秀
用 途	耐滑り止め性、対摩耗性を必要とする船舶デッキ部等
塗 料 性 状	混合比率(質量比) ・ 主剤:硬化剤 = 10 : 1 色相 ・ ・ ・ ・ ・ グリーン、グレー 密度 ・ ・ ・ ・ ・ 1.90g/mL 容量NV ・ ・ ・ ・ ・ 70±2% 重量VOC ・ ・ ・ ・ ・ 15.1wt% 塗布量(理論値) ・ ・ 2171g/m ² 膜厚 ・ ・ ・ ・ ・ ウェット 1143μm ドライ 800μm
乾燥時間 ・ ・ ・ ・ ・ 指触	5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 5時間 4時間 2時間 1.5時間
硬化	72時間 50時間 22時間 15時間
塗装間隔 ・ ・ ・ ・ ・ 最短	72時間 50時間 22時間 15時間
最長	— — — —
可使時間 ・ ・ ・ ・ ・	7時間 5時間 4時間 2時間
塾成時間 ・ ・ ・ ・ ・	30分 — — —
塗 装 条 件	塗装方法 ・ ・ ・ ・ ・ 特殊スプレー、ハケ塗り、ローラー塗り、コテ塗り 気象 ・ ・ ・ ・ ・ 温度:5℃以上、湿度:85%R.H.以下 シンナー ・ ・ ・ ・ ・ ダイナエポ シンナー 希釈率:スプレーの場合 0~5%[容量] 適台下塗り ・ ・ ・ ・ ・ ダイナエポ マルチ 5000、1500 適台上塗り ・ ・ ・ ・ ・ —
使用上の注意	①可使時間に制限がありますので必要量のみ調査して下さい。 ②MSDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。
荷 姿	20kgセット、5kgセット
危 険 物 表 示	【主剤】 / 【硬化剤】 引火点 ・ ・ ・ ・ ・ 28.0℃ / 26.1℃ 消防法危険物区分 ・ ・ 第二石油類 / 第二石油類 爆発限界(体積%) ・ ・ 下限 1.1、上限 12.0 有機溶剤区分 ・ ・ ・ 第二種有機溶剤
備 考	①下塗りの標準乾燥膜厚 ダイナエポ マルチ 5000 : 200μm ②積荷搭載までの最短期間の目安 10℃ : 9日、20℃ : 5日 ③過剰膜厚や換気が不十分な場合、硬化が遅くなり、十分な塗膜性能を発揮しませんのでご注意下さい。 ④塗膜表面形状は、塗装法により異なります。スプレー塗装の場合荒く、コテ塗りの場合細く、平滑になります。 ⑤エポキシ塗料の特性により、屋外暴露環境下では退色、変色は避けられません。 ⑥下地処理等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。 ⑦塗料密度、VOC量は、塗料の代表配合(グリーン)から計算した値です(無希釈状態)。色相等により数値が若干異なる場合があります。

*標準塗布量は、理論塗布量の1.2~1.9倍ですが、塗装状態・環境によって異なります。ご質問は下記まで。

TEL 東京 03(3548)0090 今治 0898(23)3219 土山工場 079(495)0301
 FAX 03(3272)1118 0898(23)3217 079(495)2386

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。

この製品説明書のデータは、予告なく改訂することがあります。